


RESULTATS DES MESURES - TEST RESULTS

Fréquences (Hz)	T1 (s)	T2 (s)	α_{sabine}	
100	9,85	8,47	0,05	Graves 0,20
125	8,25	6,02	0,13	
160	9,12	5,62	0,20	
200	9,40	5,57	0,21	
250	9,37	4,74	0,30	
315	8,25	4,23	0,33	
400	7,78	3,78	0,39	Médiums 0,42
500	7,74	3,59	0,43	
630	7,68	3,56	0,43	
800	7,12	3,55	0,40	
1000	6,58	3,35	0,42	
1250	6,05	3,10	0,45	
1600	5,36	2,87	0,46	Aigus 0,58
2000	4,55	2,54	0,50	
2500	3,87	2,21	0,56	
3150	3,36	2,01	0,57	
4000	2,97	1,78	0,64	
5000	2,55	1,56	0,72	

COURBE D'ABSORPTION - ABSORPTION CURVE



LABORATOIRE D'ESSAIS ACOUSTIQUES TEXAA 33173 Gradignan Cedex Téléphone : 05 56 75 71 56 Télécopie : 05 56 89 03 56	COEFFICIENT D'ABSORPTION (Absorption Coefficient) Définition produit 2020 Rideau simple face déployé - Ampleur 2 - Froncé <i>Curtain one face deployed with folds</i>	PV n° 1016 28/07/2015
--	---	-------------------------------------

Produit mesuré - Tested Product

Fabricant - <i>Manufacturer</i> :	TEXAA
Surface échantillon - <i>Sample surface</i> :	11,3 m ²
Masse surfacique - <i>Surface mass</i> :	0,51 kg/m ²
Description du montage - <i>Test condition</i> :	Rideau simple face suspendu - ampleur 2 <i>Curtain one face suspended at 100 mm from the support with folds</i>
Montage type - <i>Standard mounting</i> :	G100

Salle réverbérante - Reverberating room

Salle - <i>Room</i> :	grande salle de 200 m ³
Hygrométrie - <i>Hygrometry</i> :	59 %
Température - <i>Temperature</i> :	25 °C
Nombre de diffuseurs - <i>Nb of diffusers</i> :	8

Analyseur - Tester

Type de moyennage - <i>Averaging</i> :	exponentiel
Nombre de spectre - <i>Spectrum Nb</i> :	85
Intervalle de temps - <i>Time interval</i> :	75 ms
Temps d'intégration du signal - <i>Integration time</i> :	1/16 s
Intervalle de calcul du Tr - <i>RT computing interval</i> :	20 dB

Pour chaque mesure, nombre de décroissances moyennées - <i>Nb of average decay</i> :	24
---	----

Microphones - Microphones

Nombre de points - <i>Nb of testing points</i> :	6
--	---

Source - Source

Type de bruit - <i>Noise type</i> :	bruit large bande
Niveau de la source - <i>Source Level</i> :	105 dB
Cône diffuseur - <i>Diffusing cone</i> :	non
Nombre de positions - <i>Nb of positions</i> :	2

PV réalisé suivant les recommandations de la norme internationale ISO 354

" α_p PRATICAL SOUND ABSORPTION COEFFICIENT"

Fréquences (Hz)	α_{sabine}	α_p
200	0,21	0,30
250	0,30	
315	0,33	
400	0,39	0,40
500	0,43	
630	0,43	
800	0,40	0,45
1000	0,42	
1250	0,45	
1600	0,46	0,50
2000	0,50	
2500	0,56	
3150	0,57	0,65
4000	0,64	
5000	0,72	

Indice d'évaluation de l'absorption acoustique		α_p
α_w	0,45 (H)	
Classe d'absorption acoustique	D	
Indicateurs de forme		
NRC	0,45	

