


LABORATOIRE D'ESSAIS ACOUSTIQUES TEXAA 33173 Gradignan Cedex Téléphone : 05 56 75 71 56 Télécopie : 05 56 89 03 56	COEFFICIENT D'ABSORPTION (Absorption Coefficient) Définition produit 2020 Rideau acoustique absorbant double face - Ampleur 1 <i>Sound-absorbing acoustic curtain 2 faces - flat installation</i>	PV n° 1013 02/05/2014
--	--	-------------------------------------

RESULTATS DES MESURES - TEST RESULTS

Fréquences (Hz)	T1 (s)	T2 (s)	α_{sabine}	
100	9,39	7,71	0,06	Graves 0,11
125	8,22	6,95	0,06	
160	8,81	6,46	0,10	
200	9,80	6,98	0,10	
250	9,50	5,88	0,16	
315	8,41	4,99	0,20	Médiums 0,44
400	8,01	4,22	0,28	
500	8,13	3,73	0,36	
630	8,12	3,32	0,45	
800	7,49	3,04	0,49	
1000	7,18	2,88	0,52	Aigus 0,56
1250	6,39	2,69	0,54	
1600	5,58	2,79	0,45	
2000	4,69	2,50	0,47	
2500	3,94	2,13	0,54	
3150	3,46	1,90	0,59	
4000	3,00	1,68	0,66	
5000	2,50	1,50	0,67	

COURBE D'ABSORPTION - ABSORPTION CURVE



LABORATOIRE D'ESSAIS ACOUSTIQUES TEXAA 33173 Gradignan Cedex Téléphone : 05 56 75 71 56 Télécopie : 05 56 89 03 56	COEFFICIENT D'ABSORPTION (Absorption Coefficient) Définition produit 2020 Rideau acoustique absorbant double face - Ampleur 1 <i>Sound-absorbing acoustic curtain 2 faces - flat installation</i>	PV n ° 1013 02/05/2014
--	---	--------------------------------------

Produit mesure - Tested Product

Fabricant - *Manufacturer* : TEXAA

Surface échantillon - *Sample surface* : 13,0 m²

Masse surfacique - *Surface mass* : 1,05 kg/m²

Description du montage - *Test condition* : Rideau acoustique double face à 100 mm du fond - Ampleur 1
Curtain 2 faces suspended at 100 mm from the support - flat installation

Montage type - *Standard mounting* : G100

Salle réverbérante / Reverberating room

Salle - *Room* : grande salle de 200 m³

Hygrométrie - *Hygrometry* : 53 %

Température - *Temperature* : 20 °C

Nombre de diffuseurs - *Nb of diffusers* : 8

Analyseur - Tester

Type de moyennage - *Averaging* : exponentiel

Nombre de spectre - *Spectrum Nb* : 85

Intervalle de temps - *Time interval* : 75 ms

Temps d'intégration du signal
- *Integration time* : 1/16 s

Intervalle de calcul du Tr
- *RT computing interval* : 20 dB

Pour chaque mesure, nombre de décroissances moyennées
- *Nb of average decay* : 24

Microphones - Microphones

Nombre de points - *Nb of testing points* : 6

Source - Source

Type de bruit - *Noise type* : bruit large bande

Niveau de la source - *Source Level* : 105 dB

Cône diffuseur - *Diffusing cone* : non

Nombre de positions - *Nb of positions* : 2

PV réalisé suivant les recommandations de la norme internationale ISO 354

LABORATOIRE D'ESSAIS ACOUSTIQUES TEXAA 33173 Gradignan Cedex Téléphone : 05 56 75 71 56 Télécopie : 05 56 89 03 56	INDICE D'EVALUATION DE L'ABSORPTION (Absorption evaluation index) Définition produit 2020 Rideau acoustique absorbant double face - Ampleur 1 <i>Sound-absorbing acoustic curtain 2 faces - flat installation</i>	PV n ° 1013 02/05/2014
--	--	--------------------------------------

" α_p PRATICAL SOUND ABSORPTION COEFFICIENT"

Fréquences (Hz)	α_{sabine}	α_p
200	0,10	0,15
250	0,16	
315	0,20	
400	0,28	0,35
500	0,36	
630	0,45	
800	0,49	0,50
1000	0,52	
1250	0,54	
1600	0,45	0,50
2000	0,47	
2500	0,54	
3150	0,59	0,65
4000	0,66	
5000	0,67	

Indice d'évaluation de l'absorption acoustique		α_p
α_p	0,4 (H)	H
Classe d'absorption acoustique	D	
Indicateurs de forme		
NRC	0,40	

